

Technický list



Produkt: VIVA TRANSPARENT	Kód: 12032			
Popis:	Vysoký dekorativní lesk/ochranný lak			
Barva:	Transparentní .010			
Typ:	Dvosložkový polyuretan			
Doporučené použití:	Na všechny typy dřevěných povrchů. Použití pro vnitřní i venkovní nátěry. Pro ochranu (neničí životní prostředí, UV filtr) a dekorativní lak.			
Poměr základ/tužidlo:	4:1 dle objemu			
Zpracovatelnost:	3 hod			
Váha:	1,02 ± 0,02 kg/l			
Vydatnost:	Teoretická: 19 m ² /l			
(při 100 micronech)	Praktická: 16,5 + 15,2 m ² /l (ztráta: 13% - 20%)			
Tloušťka vrstvy:	Mokrý film: 50 micronů			
Interval mezi nátěry:	Suchý film: 20 micronů Minimum: 8 hod Maximum: 3 dny (záleží na podmínkách)			
Tabulka schnutí:	Teplota	5°C	20°C	30°C
(při 100 micronech)	Suchý povrch na dotek	15 hod	6 hod	3 hod
	Suchý povrch plně vytvrzený	ne	7 dní	3 dní
	Štětce – stříkání (vzduchové)			
Způsob nanášení:	Tryska: 1,2 – 1,4 mm	Tlak: 2 – 4 kg/cm	Ředidlo: 5 – 10 %	
Vzduchové stříkání:				
Podmínky nanášení:	5° - 35° C (15° C – 25° C stříkání) max. vlhkost: 85 %, bezvětrí, bez mrholení			
Ředidlo:	č. 130 (první tři nátěry se ředí 30 % - 20 % - 10 %)			
Bod vznícení:	33 °C			
Poznámka:	Všechny uvedené informace jsou při 20° C (68° F). To znamená, že změna potřebného času závisí na teplotě při práci. Použijte toto praktické pravidlo: při odchylce ± 10° C (50 ° F) budete potřebovat dvojnásobný nebo poloviční čas.			

Nátěrové systémy

Příprava (nový povrch nebo staré nátěry)

Dřevo: Očistěte od mastnoty a pryskyřice. Důkladně obrušte. Nechte uschnout. Bezprostředně poté naneste nejméně dvě vrstvy impregnace dřeva LIGNOGUARD. Přeburste.

Dokončení

Naneste minimálně 6 vrstev (pro lepší ochranu 10/12 nátěrů). Pro lepší impregnaci ředte první tři nátěry 30 % - 20 % - 10 %

Údržba starého povrchu

Lak Viva transparent má dlouhodobé ochranné schopnosti (až 5 let při dodržení doporučené tloušťky nátěru 200 – 400 micronů, 8 – 15 vrstev). Nevyžaduje žádnou další údržbu kromě častého mytí sladkou vodou. Jestliže je to vyžadováno, naneste včas několik dalších vrstev. Před aplikací přeburste. Nepoužívejte impregnační základový nátěr. Vrstvy ředte v poměru 30 % - 20 % - 10 %. Pokud je lak ve špatném stavu, kompletně jej odstraňte a aplikujte nové nátěry (první nátěry vždy ředěné) bez impregnačního základového nátěru.

Aplikační poznámky

Slučitelnost: Lak Viva transparent je slučitelný s jakýmkoliv dvousložkovým epoxydovým nebo polyuretanovým lakem. Není slučitelný s jednosložkovými laky.

Upozornění: • Velmi dobře promíchejte zvláště základ a zvláště tužidlo. Poté smíchejte obě složky a důkladně opět promíchejte před i během nanášení. • Důsledně dodržujte přetírací časy (POZOR: pokud přetřete ne zcela zaschnutou vrstvu, musíte ji kompletně odstranit a celou práci začít znovu) • V případě, že nanášíte další nátěr po více než 72 hod, přeburste povrch smirkovým papírem. Nepřetírejte jednosložkovým lakem. • V případě, že dodržíte doporučenou tloušťku a počet nátěrů, je zajištěna dostatečná ochrana. • V případě proměnlivé teploty, nanášejte jednu vrstvu za den. Respektujte dobu zpracovatelnosti namíchané směsi. • Lak nanášejte podélně po letech. Poslední nátěr může být nanášen stříkáním. Vyvarujte se prašnému prostředí. Nikdy nenanášejte lak večer. • Lak je nevhodný pro pružné dřevěné povrchy